## Nutzungshinweise für Magnetschilder



#### Eigenschaften:

• Magnetfolie 0,85 mm dick

• Temperatureinsatz: -30°C bis +70°C

• Haftkraft: 0,45 N/cm<sup>2</sup>

· Sieb- bzw. UV Digitaldruck, wetterfest





# Thürmey Breading St. Thürmey The cisin / 4150 Falls pro MTERRET

### Allgemeine Hinweise für Magnetschilder

- Magnetschilder immer von einer Ecke her abnehmen, dazu ca. 2 cm neben einer Ecke (nicht an der Ecke selbst) unter das Schild greifen. Das Abnehmen der Magnetschilder von der Mitte einer Längskante, kann zu Wellen an den Rändern führen!
- Magnetschilder bitte nur mit handelsüblichen, lösungsmittelfreien Reinigern säubern.
- Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Falten oder Zusammenrollen vermindert die Verwendbarkeit erheblich.

### Spezielle Hinweise zum Einsatz an Kfz

- Vor dem Auflegen des Magnetschildes muss die Auflagefläche trocken, sauber und staubfrei sein.
- Das vollflächig aufzulegende Magnetschild muss eben sein und darf z.B. keine "Eselsohren" aufweisen.
- Magnetschilder nicht um scharfkantige Knickungen, Zierleisten und dergleichen herum legen.
- Zur Vermeidung von Lackschäden sind Magnetschilder einmal täglich abzunehmen.
- Magnetschilder sollten nicht auf frisch lackierte Kfz-Lackflächen aufgelegt werden. Autolack muss mindestens einige Wochen alt sein, damit alle flüchtigen Lackkomponenten vollkommen entwichen sind. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schattenbildung oder Glanzverlust kommen.
- Bei sommerlichen Außentemperaturen und starker Sonnenbestrahlung am Tage sind Magnetschilder bei Nichtgebrauch und während der Nacht vom Fahrzeug zu entfernen.